

平成25年省エネルギー基準対応

自己適合宣言書文書番号:LXEC-1501

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(附属書)

本附属書は、自己適合宣言書と合わせてお使いください。

作成:2015年08月31日

改訂:2017年01月25日

開口部の熱貫流率・日射熱取得率 性能一覧 (UWG031)

商品: 防火戸サーモスX

品種: シャッター付引違い窓 トリプルガラス (アルゴンガス入り・樹脂スペーサー)
※2・4枚建含む

株式会社LIXIL
サッシ事業部

ガラス構成ごとの開口部の熱貫流率・日射熱取得率

熱貫流率(A~D)は、表1を参照ください。

		標準仕様												室内特殊薄板ガラス仕様												
		一般						防犯						一般						防犯						
		透明			型			透明 (中間膜30mil)			型 (中間膜45mil)			透明			型			透明 (中間膜30mil)			型 (中間膜45mil)			
ガラス 構成	室外(Low-Eガラス)	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
	中間	1.3	1.3	1.3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3+型3	1.3	1.3	1.3	型4	型4	型4	3+3	3+3	3+3	3+型3	3+型3	3+型3	
	室内(Low-Eガラス)	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
熱貫 流率	Low-E 色	グリーン/グリーン	A	C	C	C	C	D	C	D	-	C	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		クリア/グリーン	B	C	C	C	C	D	C	D	-	C	D	-	A	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		クリア/クリア	B	C	C	C	C	D	C	D	-	C	D	-	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		クリア/ブロンズ	C	C	C	C	C	D	C	D	-	C	D	-	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
日射 熱 取得 率	Low-E 色	グリーン/グリーン	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		クリア/グリーン	0.42	0.42	0.41	0.42	0.42	0.41	0.43	0.42	-	0.43	0.42	-	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
		クリア/クリア	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.48	0.47	-	0.48	0.47	-	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.48	0.47	0.47	0.48	0.47	0.47
		クリア/ブロンズ	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.39	-	0.39	0.39	-	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33

<表1> 熱貫流率の値

記号	試験値	計算値	開口部の熱貫流率[W/(m ² K)]			ガラス中央部の 熱貫流率 [W/(m ² K)]
			シャッター付	和障子付	風除室 あり	
A	○		1.34	1.21	1.19	0.84 以下
B		○	1.37	1.24	1.21	0.86 以下
C		○	1.49	1.34	1.30	1.1 以下
D		○	1.65	1.47	1.42	1.2 以下

<開口部の熱貫流率>

- 試験値はJIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率です。
- 計算値は一般社団法人 リビングアメニティ協会が運用するWindEye(窓の総合熱性能評価プログラム)で計算した代表試験体の熱貫流率です。
- 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成25年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報」の「3-2外皮の熱損失、窓・ドアの熱貫流率に關し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づきます。

<日射熱取得率>

- JIS R 3106に基づく値です。(本表ご使用の場合は、和障子及び外付けブラインド取付け時と同じ値となります。)
- 当社ホームページ内「①建具とガラスの組み合わせ」の「ガラス毎の日射熱取得率」の値もご使用可能です。